



Stucco per fuga

Fugante per piastrelle

CODICE 3010 - 3011 - 3012 - 3013 - 3014 - 3018



COLORE

Bianco o colorato

CONFEZIONE

Sacchi da kg 5 e kg 25

CONSERVAZIONE

12 mesi nelle confezioni integre e su palette di legno al riparo dall'umidità

CARATTERISTICHE

Sigillante per fughe in polvere a base cementizia, monocomponente, idrofugato, ottima adesione, ottima stabilità ai raggi UV, ingelivo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Stucco F: per fughe fino a 4 mm
Stucco G: per fughe da 4 mm fino a 20 mm

Stuccatura di: piastrelle ceramiche, pietre naturali, mosaici, cotto, marmo, marmette e su pareti in vetrocemento.

In condizioni particolari soggette a lavaggi frequenti o dove è richiesta una particolare flessibilità si consiglia di impastare il prodotto con lattice Top Latex.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Per i materiali che hanno una superficie porosa come il cotto necessita di una preventiva stesura di cere idonee avendo cura di non interessare al trattamento anche i giunti. Le fughe da stuccare dovranno essere pulite e libere da collante o malta per tutto lo spessore.

APPLICAZIONE

Miscelare il prodotto in polvere con acqua pulita, con miscelatore a basso n° di giri, rispettando il rapporto d'impasto consigliato, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi tenendo conto che l'impasto per la stuccatura delle fughe potrà essere più fluido rispetto a quello per parete. Applicare il prodotto nelle fughe libere.

da malta o collante con spatola in gomma o macchina spatolatrice curando in modo particolare il riempimento delle fughe, successivamente effettuare la pulizia con spugna in senso trasversale all'andamento delle fughe.

Nel caso in cui si volesse usare il prodotto con l'aggiunta del lattice (top latex) diluito in rapporto 1:2 con l'acqua e aggiungere alla soluzione la polvere sino ad ottenere un impasto omogeneo.

rev. 03 del 30.09.2016



Stuccatura delle fughe

CONSUMO PER OGNI MM DI LARGHEZZA

FUGHE FINO A 4 MM (TIPO F)

Formato piastrelle	10x10	15x15	15x30 20x20	20x30	30x30	40x40	50x50
Consumo kg/mq	0,2	0,15	0,13	0,12	0,10	0,05	0,04

FUGHE FINO A 4 MM (TIPO G)

Formato piastrelle	10x10	15x15	20x20	30x30	40x40
Consumo kg/mq	0,22	0,20	0,15	0,10	0,06

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

Rapporto d'impasto	6,5 lt di acqua ogni 25 kg di stucco
Peso specifico dell'impasto	1,87 g/cm ² – 2,00 g/cm ²
Durata impasto	120 min
Temperatura di applicazione	da +5 a + 30°C
Transitabilità	dopo 24 ore
Indurimento finale	15 gg

NOTA: questi tempi sono calcolati alla temperatura di 23°C, quindi si allungano alle basse temperature e si riducono alle alte temperature.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto su supporti gelati.

Nel caso che lo stucco sia additivato con il top latex (lattice) procedere alla stuccatura per piccole superfici ed effettuare immediatamente la pulizia finale.

VOCE DI CAPITOLATO

Sigillatura di fughe di pavimenti e rivestimenti, di dimensioni da 0 a 4 mm (tipo F) o comprese tra 4 e 20 mm (tipo G), con sigillante in polvere a base cementizia, Stucco per fughe (tipo F o G) della Plastimur s.r.l. idrofugato e stabile agli U.V. tale sigillante potrà essere impastato con sola acqua pulita o in particolari impieghi con lattice Top Latex diluito in acqua.