



Extra Professionale

Idropittura per interno ad alto potere coprente

CODICE 1007 - 1008



COLORE

36 tinte da cartella, oltre 170 colorazioni da mazzetta Plastimur. Inoltre con il nuovo sistema di colometria tintometrica si possono ottenere infinite tinte.

CONFEZIONE

Fusti litografati da 4 e 13 litri

CONSERVAZIONE

Almeno 12 mesi nelle confezioni integre al riparo da basse ed alte temperature.

CARATTERISTICHE

E' una idropittura per interno opaca traspirante, lavabile, ad alto potere coprente, con un ottimo punto di bianco, costituita da resine in emulsione acquosa, cariche micronizzate, additivi specifici, resistente all'aggressione delle muffe.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Pittura di tutte le superfici interne, nuove o già verniciate con pitture similari, adatto alla verniciatura di supporti in gesso, cartongesso, cementizi o a base di calce. ha una buona copertura, una buona traspirabilità ed una buona resistenza.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere rifiniti a fine, stagionati, perfettamente puliti, sani, privi di parti incoerenti, oli, grassi, polveri, umidità, salinità, muffe. Eventuali superfici sfarinate devono essere preventivamente consolidati prima di applicare il prodotto.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

EXTRA PROFESSIONALE va diluita per la prima mano con il 40% acqua pulita, e la seconda mano con il 28-30%, miscelando il prodotto in modo omogeneo con trapano a basso numero di giri.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Viene applicato in due o più mani, tramite pennello, rullo di lana o spruzzo, previa applicazione di fissativo isolante ALBURESIN, a distanza di almeno 12-24 ore in condizioni normali di umidità e temperatura.

Applicare il prodotto a temperature comprese tra i + 5 °C ed i + 30 °C.

Non applicare con umidità relativa superiore al 85%.

CONSUMO

Circa 0,150 - 0,180 Lt / mq

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza	Liquido denso
Colore	36 tinte da cartella, oltre 170 colorazioni da mazzetta Plastimur. Con il nuovo sistema di colometria tintometrica si possono ottenere infinite tinte.
Massa volumica della pasta	1,540 kg/lit
Brillantezza	Opaca

DATI APPLICATIVI

Rapporto di diluizione	40% prima mano 28-30% seconda mano
Tempo di attesa tra una mano e l'altra	6/8 ore
Asciutto al tatto	circa 2 ore
Tempo di asciugamento	24-36 ore a seconda della temperatura ambientale e dell'assorbimento del supporto

Prove svolte ad una temperatura di +23 °C e 50% U.R., in assenza di ventilazione. I dati possono variare in funzione delle specifiche condizioni esistenti in cantiere.

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza alle aggressioni chimiche: ottima agli agenti atmosferici ed allo smog.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici interne con pittura bianca o colorata, EXTRA PROFESSIONALE della Plastimur s.r.l., costituita da resine in emulsione acquosa, cariche micronizzate e additivi specifici. Tale pittura da applicare in due passate previa passata di fissativo ALBURESIN deve essere diluita in ragione del 40% per la prima mano e del 28-30% per la seconda mano; con un consumo medio di 0,150-0,180 lt/mq.