



Rasostuck

Rivestimento a base di calce-marmorino interno/esterno

CODICE 6001 - 6002



COLORE

N. 16 tinte da cartella
si possono richiedere tinte fuori cartella

CONFEZIONE

Fusti litografati da Kg 6 - 25

CONSERVAZIONE

Il prodotto nei contenitori originali ben chiusi al riapri dalle alte e basse temperature ha validità di 12 mesi

CARATTERISTICHE

E' un rivestimento in pasta minerale colorato, naturale traspirante ed ecologico, pronto all'uso, che permette di ottenere rivestimenti policromi lisci e speculari caratteristici delle antiche tradizioni decorative. E' costituito da calce, leganti aerei, inerti selezionati, pigmenti ed additivi specifici. Studiato particolarmente per la finitura di esterni ed interni, nel recupero di edifici storici ed anche per i nuovi edifici, là dove si vuole dare un richiamo alle antiche tradizioni di decorazione.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere preferibilmente puliti, solidi ed asciutti, perfettamente planari e rifiniti a fine, eventuali irregolarità dovranno essere eliminati preventivamente con una rasatura cementizia; su supporti in gesso o pannelli di cartongesso, per avere una buona adesione è necessaria una passata di sottofondo RASOGRESS della Plastimur srl. Se si tratta di supporti stagionati è bene spazzolarli e inumidirli prima dell'applicazione. Non applicare su supporti trattati con rivestimenti sintetici, supporti degradati ed inconsistenti. Eliminare le parti friabili, oli, tracce di vernici o pitture precedentemente trattate.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto in pasta pronto all'uso. Rimestare prima dell'applicazione.

APPLICAZIONE

Si consiglia di applicare il prodotto in due o tre mani previa applicazione di RASOGRESS o RASOGRESS PLUS se si tratta di supporti difficili. Applicare la prima mano con frattazzo inox nello spessore di 1 mm avendo cura di ottenere uno spessore omogeneo e fare asciugare 4/5 ore. Applicare la seconda mano in base all'effetto che si vuole ottenere, rasando stretto e asportando il materiale in esubero; applicare la terza mano come la seconda per dare più uniformità all'effetto che si vuole dare, dopo di che pressare e lucidare con lo stesso frattazzo inox pulito, fino ad ottenere il risultato desiderato.

rev. 03 del 30.09.2016

CONSUMO

1,0 - 1,2 kg/mq a secondo del supporto.

DATI TECNICI**DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO**

Stato	Pastoso
Colore	bianco/colorato
Peso specifico	1,670 kg/lit

AVVERTENZE

Non applicare con vento forte , pioggia battente, o sole diretto.

Non applicare su supporti gelati, in disgelo o a rischio di gelate.

Proteggere le parti da non sporcare.

Per le superfici estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di giunti o pluviali.

Prodotto alcalino proteggere gli occhi, le mani e la pelle da contatto diretto durante l'applicazione.

Nei periodi prevalentemente invernali bisogna proteggere il rivestimento in quanto si possono formare efflorescenze superficiali bianche (carbonatazione = calce libera nei leganti); dovute alla pioggia battente, elevato tasso di umidità o applicazione effettuata prima o durante le basse temperature. Questo fenomeno si può verificare prima che il rivestimento abbia completato la stagionatura +/- 28gg.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici interne ed esterne con finitura colorata minerale liscia alla calce, in pasta, pronta all'uso, RASOSTUCK della Plastimur s.r.l., costituita da calce, leganti aerei, inerti selezionati, pigmenti ed additivi specifici. Viene applicata manualmente in due o tre passate: la prima con spatola in acciaio inox nello spessore di 1,0 mm, la seconda mano con piccole chiazze rasando stretto e asportando il materiale in esubero; applicare la terza mano come la seconda per dare uniformità all'effetto che si vuole dare, successivamente si andrà a pressare e lucidare con lo stesso fratazzo inox pulito; consumo medio di 1,0 - 1,2 kg/mq.