



**PLASTIMUR**

## Anteplast

Fissativo per rivestimenti plastici

**CODICE** 2002

### COLORE

Il colore viene realizzato in base al colore della tinta di finitura prescelta

### CONFEZIONE

Fusti litografati in plastica da Lt 15 peso netto ca.

### CONSERVAZIONE

Il prodotto nei contenitori originali ben chiusi, al riparo dalle basse ed alte temperature ha validità 24 mesi.



### CARATTERISTICHE

ANTEPLAST è un fissativo ad alto potere penetrante, pronto all'uso, bianco o colorato, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, adatto per il trattamento del sottofondo prima della messa in opera di rivestimenti plastici. Utile anche per ugualizzare l'assorbimento dei supporti, funge anche da consolidante della superficie, inoltre crea una superficie ruvida.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Grazie al suo potere consolidante è utilizzabile su intonaci leggermente sfarinanti, prima di applicare rivestimenti plastici; come fondo su intonaci cementizi ben stagionati; o come fondo su pitture vecchie ben ancorate.

### MODALITÀ DI APPLICAZIONE

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti, asciutti, stagionati e privi di parti incoerenti, le eventuali pitture o rivestimenti sintetici è bene asportarli se non sono ben ancorati.

#### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare ANTEPLAST prima dell'uso; Il prodotto non deve essere diluito, in caso di caldo eccessivo aggiungere pochissima acqua pulita.

#### APPLICAZIONE

L'applicazione va eseguita a temperature comprese fra i +5°C ed i +30°C mediante pennello, rullo o a spruzzo, in un'unica mano. Gli eventuali rappezzi di intonaci devono essere perfettamente asciutti e stagionati. Proteggere dalla pioggia battente per le prime 12 ore.



Applicazione di una passata di fissativo Anteplast per Taormina Plast

## CONSUMO

La resa varia in funzione della porosità e dell'assorbimento del supporto. Mediamente è di 0,200 - 0,300 lt/mq.

## DATI TECNICI

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

<b>Colore</b>	Bianco o Colorato
<b>Aspetto</b>	Liquido leggermente denso
<b>Peso Specifico</b>	1,200 kg/lt

### DATI APPLICATIVI

<b>Tempo di essiccazione</b>	18/24 ore (a 22 °C e U.R. 50%)
<b>Temperatura di applicazione</b>	da +5 °C a +30 °C
<b>Tempo di attesa prima dell'applicazione del rivestimento</b>	24 ore (a 22 °C e U.R. 50%)

## AVVERTENZE

Non applicare su supporti bagnati, o verniciati; eventuali rappezzi di intonaci devono essere perfettamente asciutti e stagionati; proteggere le parti da non trattare. Proteggere dalla pioggia battente per le prime 12 ore. Per la manipolazione del prodotto si raccomanda l'uso di guanti ed occhiali. In caso di imbrattamento lavare immediatamente con acqua pulita.

## VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione di superfici da trattare con rivestimenti plastici, pronto all'uso, ANTEPLAST della Plastimur s.r.l., costituito da resine acriliche in dispersione acquosa, applicato a pennello, rullo o spruzzo con un consumo medio di 0,200-0,300 lt/mq di prodotto.