



PLASTIMUR

Idrosan Opaca

Idropittura sanificante antimuffa

CODICE 1009 - 1010

COLORE

36 tinte da cartella, oltre 170 colorazioni da mazzetta Plastimur. Inoltre con il nuovo sistema di colometria tintometrica si possono ottenere infinite tinte.

CONFEZIONE

Fusti litografati da 4 e da 13 litri

CONSERVAZIONE

Almeno 12 mesi nelle confezioni integre al riparo da basse ed alte temperature.



CARATTERISTICHE

E' una idropittura murale sanificante e antimuffa per interno, di aspetto gradevole, opaca, traspirante, lavabile, ad alto potere coprente, con un ottimo punto di bianco, costituita da resine in emulsione acquosa, cariche micronizzate ed additivi specifici contro l'attacco di muffe e funghi, per cui oltre a bloccare la vita ai microorganismi presenti nelle superfici svolge un'azione preventiva contro gli stessi.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Superfici Nuove: le superfici devono essere rifinite e fini, stagionate e asciutte; applicare una mano di fissativo ALBURESIN diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino a 1:10 in base all'assorbimento del supporto e lasciare asciugare 5/6 ore; applicare tramite pennello o rullo due o più mani di idropittura diluita con il 28-40% di acqua intervallando tra una mano e l'altra circa 5/6 ore.

Superfici vecchie e contaminate: applicare in modo uniforme PREVEN R50 su tutte le superfici da trattare per sterilizzare e attendere circa 12 ore per l'efficacia del prodotto; pulire asportando le parti annerite; applicare ALBURESIN diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino a 1:10 e lasciare asciugare 5/6 ore; applicare tramite pennello o rullo due o più mani di idropittura diluita con il 28-40% di acqua intervallando tra una mano e l'altra circa 5/6 ore.

CONSUMO

Circa 0,150-0,180 Lt / mq

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Colore	36 tinte da cartella, oltre 170 colorazioni da mazzetta Plastimur. Con il nuovo sistema di colometria tintometrica si possono ottenere infinite tinte.
Massa volumica	1,540 kg/lt
Brillantezza	Opaca
Diluizione	con acqua 40% prima mano con acqua 28/30% seconda mano
Essiccazione al tatto	1 - 2 ore
Essiccazione in profondità	24 - 36 ore
Temperatura di applicazione	da +5°C a +30°C
Punto di infiammabilità	Non infiammabile

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione con idropittura sanificante e antimuffa per superfici murali interne ad aspetto opaco, IDROSAN OPACA della Plastimur s.r.l., applicata in due o più mani tramite pennello o rullo, diluita con acqua in rapporto del 28-40%, previo trattamento di sterilizzazione con PREVEN R50 e trattamento di fissatura con ALBURESIN diluito con acqua in rapporto da 1:5 a 1:10.