



Intonaco Monocalce

Intonaco tipo "Livigni"

CODICE 7006



COLORE

N° 24 tinte cartella.
Si possono richiedere tinte fuori cartella.

CONFEZIONE

Sacchi di carta da kg 25

CONSERVAZIONE

Va conservato 12 mesi nelle confezioni originali su palette di legno al riparo dall'umidità

CARATTERISTICHE

Intonaco minerale colorato formulato per l'intonacatura, la protezione e la decorazione in un unico intervento, di superfici esterne ed interne e di tutte le tipologie edilizie. Costituito da inerti puri selezionati, calce, leganti idraulici, pigmenti e additivi specifici. Idrofugato nella massa, altissima diffusione del vapore acqueo ed elevata resistenza meccanica. Si ottiene una finitura a buccia d'arancia con l'effetto tipico delle antiche tradizioni decorative. Supporti: laterizi, termolaterizi, blocchi in cemento o tufo, calcestruzzi ecc., previa raccordatura di uno strato di malta grossolana o rinzafo di sabbia e cemento.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Non applicare su supporti inconsistenti, friabili, non omogenei, supporti trattati con pitture o rivestimenti plastici, superfici esterne orizzontali, parti superiori di muretti senza inclinazioni. I supporti devono essere stabili, resistenti, puliti, complanari. Tutte le irregolarità (protuberanze, buchi, dislivelli) devono essere eliminate prima dell'applicazione. E' bene dare uno strato di fondo con malta o un rinzafo di sabbia e cemento, per avere un fondo con assorbimento omogeneo e una finitura compatta del colore. Per supporti

deboli tipo blocchi in cemento cellulare espanso è bene trattare il supporto con ALBUSIL FISSATIVO della Plastimur srl. Per supporti molto lisci tipo calcestruzzo e bene miscelare la malta o il rinzafo con TOP LATEX. Per vecchi supporti è bene prima di risanare tutte le parti mancanti o friabili e procedere con annegamento di rete d'armatura fibra di vetro con RASOCEM KR. Tutte le superfici da trattare devono essere bagnate a rifiuto 1 giorno prima e riumidificate 1 ora prima dell'applicazione.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare un sacco da 25 kg di INTONACO MONOCALCE con 6,0 – 6,5 lt di acqua pulita mediante un miscelatore fino ad ottenere una pasta densa priva di grumi e fare riposare per almeno 10-15 minuti.

APPLICAZIONE

L'intonaco viene applicato dopo l'impasto in betoniera, per mezzo di cazzuola ad uno strato di circa 1 cm. Spianare con staggia ed attendere il primo indurimento. Inumidire con acqua e spugnare con frattazzo di spugna ed attendere nuovamente; quest'operazione permette di livellare l'intonaco ed eliminare eventuali ritiri idraulici. A crosta semi indurita si esegue la tipica finitura a buccia d'arancia con apposito grattone chiodato e pettine metallico. E' necessario che a prodotto indurito circa 24 ore, si spazzoli la parete con pennello o scopa morbida per eliminare i granelli non più aderenti, eventuale lavaggio della superficie v'è effettuato dal basso verso l'alto.



Applicazione della prima passata di Intonaco Monocalce con spatola di acciaio



Lavorazione finale con fratazzo di plastica

CONSUMO

14/15 kg/mq per cm di spessore

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Colore	24 tinte cartella.
Granulometria	fino a 2 mm
Peso specifico della polvere	1,260 kg/Lt
Peso specifico indurito	1,470 kg/Lt
Massa volumica secca	1388 kg/m ³
Temperature d'impiego	da +5 C a 30 C
Ph	> 12

AVVERTENZE

Temperature d'impiego fra i +5°C e +30°C. Non applicare con forte vento, pioggia battente o sole diretto.

Non applicare su supporti gelati, in disgelo o a rischio di gelate. Proteggere le parti da non sporcare. Per le superficie estese prevedere opportune interruzioni in prossimità di giunte o pluviali. Prodotto alcalino proteggere gli occhi, le mani e la pelle da contatto diretto durante l'applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Intonacatura e decorazione delle superfici nello spessore di 1 cm circa, con INTONACO MONOCALCE TIPO LIVIGNI colorato della Plastimur S.r.l. costituito da inerti puri selezionati, calce, leganti idraulici, pigmenti e additivi specifici. Viene applicato per mezzo di cazzuola ad un unico strato e spianato con staggia. Successivamente inumidito con acqua e spugnato con fratazzo di spugna; a crosta semi indurita si esegue la tipica finitura a buccia d'arancia con apposito grattone chiodato e pettine metallico. Con un consumo di 14/15 kg/mq per cm di spessore.