



PLASTIMUR

Quarzo Industriale finitura corazzata per pavimenti

CODICE 4004-4005-4006-4007

COLORE

Polvere di colore grigio chiaro, grigio, rosso, verde.
Disponibile anche in altre tinte.

CONFEZIONE

Sacchi di carta da Kg 25 ca.

CONSERVAZIONE

Almeno 12 mesi nelle confezioni integre, conservati in
luoghi asciutti e su paletta di legno.



CARATTERISTICHE

Prodotto in polvere per la finitura e la protezione di pavimenti industriali, per interni ed esterni a traffico medio-pesante con un buona resistenza all'abrasione è costituito da inerti silicei e quarzi sferoidali con una opportuna curva granulometrica, cementi, pigmenti colorati ed additivi specifici.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Viene applicato su superfici in calcestruzzo manualmente o con opportune macchine distributrici, con la tecnica del fresco su fresco.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere esclusivamente in calcestruzzo ed alla prima fase di presa.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è in polvere, pronto all'uso.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

QUARZO INDUSTRIALE va applicato esclusivamente su superfici in calcestruzzo fresco gettato e staggiato con il metodo a spolvero distribuendo almeno 2/3 mm di prodotto in due o più passate e rifinito mediante spatole di acciaio sia a mano che meccanicamente, compattando e livellando, fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia.

CONSUMO

Circa da 3,00 a 5,00 kg/mq.

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Aspetto | Polvere |
| Colore | Grigio chiaro, grigio, rosso, verde |
| Massa volumica Apparente | 1500 kg/m ³ |
| Residuo Solido | 100% |
| Diametro massimo dell'inerte | 2,2 mm |
| Temperatura di applicazione | da +5°C a +30°C |
| Reazione al fuoco | Classe A1 (UNI EN 13501-1) |

AVVERTENZE

Applicare il prodotto a temperature comprese fra i + 5°C ed i + 30°C.

Non applicare su calcestruzzo in fase di avvenuta presa.

Se necessita rimuovere e uniformare la superficie del calcestruzzo eliminando le eventuali pozze di ristagno.

Non applicare all'esterno con pioggia e gelo imminente.

Non applicare all'esterno con forte vento.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura e protezione di superfici in calcestruzzo con premiscelato di QUARZO INDUSTRIALE della Plastimur s.r.l., prodotto in polvere pronto all'uso va applicato esclusivamente su superfici in calcestruzzo fresco gettato e stagiato, con il metodo a spolvero distribuendo almeno 2-3 mm di prodotto in due o più passate e rifinito mediante spatole di acciaio sia a mano che meccanicamente, compattando e livellando fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia. Con un consumo medio di 3-5 kg/mq.