



PLASTIMUR

Super al Quarzo ai Silossani

Pittura ai Silossani

CODICE 1025 - 1026

COLORE

36 tinte da cartella, oltre 170 colorazioni da mazzetta Plastimur. Inoltre con il nuovo sistema di colometria tintometrica si possono ottenere infinite tinte.

CONFEZIONE

Fustini e fustini litografati da 4 o 13 litri

CONSERVAZIONE

Almeno 12 mesi nelle confezioni integre al riparo da basse alte temperature.



CARATTERISTICHE

E' una pittura a basso spessore minerale colorata in pasta pronta all'uso, studiata per la finitura colorata, decorazione e protezione di facciate esterne ed interne. E' costituita da inerti micronizzati, pigmenti inorganici e additivi specifici il tutto legato da resine acril silossaniche. E' un prodotto traspirante, resistente agli agenti chimici, atmosferici, attacchi di muffe, alghe e funghi, alle basse ed alte temperature, con un'ottima permeabilità al vapore acqueo e un'ottima stabilità nel tempo. Conforme alla norma EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e EN15458 (resistenza alla crescita delle alghe).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Grazie alla sua ottima adesione, traspirabilità, idrorepellenza e copertura è ideale per la finitura di qualsiasi tipo di intonaco e su calcestruzzo, è adatto sia per le nuove e vecchie costruzioni. Tutti i supporti su cui viene applicato devono essere rifiniti a civile fine, a base minerale applicabile anche su calcestruzzi a faccia vista e fibrocementi. Evitare l'applicazione in facciata in tempi diversi e in supporti disomogenei.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I Supporti devono essere privi di parti inconsistenti, sfarinati o degradati, privi di oli, grassi, polveri e salinito. Eventuali supporti sfarinanti devono essere consolidati prima di applicare il prodotto con Albusil Consolidante. Eventuali rappezzi devono accordarsi con il tipo di materiale esistente. Verificare che tracce di vecchie pitture siano perfettamente ancorate. Tutti i supporti prima dell'applicazione di SUPER AL QUARZO AI SILOSSANI devono essere trattati con PRIMAR SILOX fissativo della Plastimur srl.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto va diluito con acqua pulita, ogni fusto da 13 lt con circa 4 lt di acqua, circa il 30% per la prima mano e il 18-23% per la seconda mano.

APPLICAZIONE

Viene applicato in due o più passate tramite pennello o rullo previa passata di PRIMAR SILOX fissativo. Per evitare riprese e sovrapposizioni di colore, delimitare con nastri adesivi (tipo carta gommata) le superfici da decorare. Subito dopo la posa del materiale, per ottenere dei tagli netti, è bene staccare subito i nastri prima che il prodotto indurisca.



Applicazione a rullo o pennello di una o più passate di Super al Quarzo ai Silossani

CONSUMO

La resa varia in funzione della porosità e dell'assorbimento del supporto. Mediamente è di: 0,230 - 0,300 lt/mq

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Colore	36 tinte da cartella, oltre 170 colorazioni da mazzetta Plastimur. Inoltre con il nuovo sistema di colometria tintometrica si possono ottenere infinite tinte.
Consistenza	Liquido denso
Massa Volumica della pasta	1,69 kg/lt
Brillantezza	Opaca

DATI APPLICATIVI

Rapporto di diluizione	30% prima mano 18-23% seconda mano
Attesa tra una mano e l'altra	8-10 ore
Asciutto al tatto	Circa 2 ore
Tempo di asciugamento	24-36 ore a seconda della temperatura ambientale e dell'assorbimento del supporto
Consumo	0,230 - 0,300 lt/mq

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza alle aggressioni chimiche: ottima agli agenti atmosferici ed allo smog.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto a temperatura fra + 5°C e + 30°C.

Durante la manipolazione del prodotto proteggersi gli occhi e le mani con mascherine e indumenti idonei. Proteggere le parti da non rivestire.

Per una buona realizzazione del lavoro si raccomanda una continuità senza interruzione, in caso contrario devono essere previsti tagli e/o interruzioni; proseguire l'eventuale continuazione entro max 15 gg, possibilmente nelle stesse condizioni climatiche evitando così differenze di colore. Si raccomanda che i supporti devono essere asciutti, omogenei e perfettamente stagionati, quindi anche qualsiasi eventuale ripristino effettuato con malta cementizia o livellamento con rasature cementizie anche a basso spessore è bene che abbia effettuato la stagionatura completa; Nei periodi caldi è bene bagnare eventuali ripristini e rasature effettuate per velocizzare la stagionatura; questo per evitare sfumature +/- evidenti e in alcuni casi in base al colore, anche alterazioni del colore stesso o efflorescenze (carbonatazione).

Non applicare su supporti gelati, o in fase di disgelo o con rischio di gelate.

Non applicare in presenza di vento o pioggia battente.

Non applicare su supporti surriscaldati.

Non è consigliabile applicare il prodotto su superfici con fenomeni di forte umidità o salinità.

Eventualmente effettuare prima il procedimento deumidificante con ALBUSIL ANTISALE o MALTA OSMOTICA e intonaco deumidificante IDROSTOP della Plastimur s.r.l.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici interne ed esterne con pittura ad alta traspirabilità, bianca o colorata al quarzo, SUPER AL QUARZO AI SILOSSANI della Plastimur s.r.l., costituita da resine resine siliconiche ed acriliche, pigmenti inorganici resistenti agli u.v., inerti di quarzo e marmo micronizzati e additivi specifici. Tale pittura da applicare in due o più passate deve essere diluita in ragione del 30% per la prima mano e del 18-23% per la seconda mano; con un consumo medio di 0,230-0,300 lt/mq. E' compatibile con intonaci deumidificanti.