



Tonacolor Silox

Rivestimento ai Silossani a finitura tonachino

CODICE 5017



COLORE

36 tinte da cartella, oltre 136 colorazioni da mazzetta Plastimur. Inoltre con il nuovo sistema di colometria tintometrica si possono ottenere infinite tinte.

CONFEZIONE

Fusti litografati in plastica da Kg 25 peso netto ca.

CONSERVAZIONE

Almeno 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dalle basse e alte temperature.

CARATTERISTICHE

E' un rivestimento a spessore minerale colorato, in pasta pronto all'uso, studiato per la finitura, la decorazione e la protezione di facciate esterne ed interne.

E' costituito da inerti selezionati, pigmenti inorganici e additivi specifici il tutto legato da resine acril-silossaniche.

E' un prodotto traspirante, resistente agli agenti chimici, atmosferici, attacchi di muffe, alghe e funghi, alle basse ed alte temperature, con un'ottima permeabilità al vapor acqueo e un'ottima stabilità nel tempo.

Conforme alla norma EN15457 (resistenza alla crescita dei funghi).

Presenta diverse granulometrie: F (fine), M (medio), G (grosso) (vedi dati identificativi).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per il suo effetto estetico e la sua composizione a base di resine acril-silossaniche trova ottima aderenza su supporti a base calce, cementizi, su intonaci deumidificanti, intonaci minerali, su rivestimenti a cappotto, in edifici di nuova e vecchia costruzione; in ristrutturazioni è bene asportare eventuali rivestimenti sintetici prima dell'applicazione.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

La preparazione e le condizioni dei supporti sono la base fondamentale per una buona riuscita del rivestimento colorato; (con questo non si intende la qualità dell'applicazione) i supporti devono essere a base cementizia o a calce; quindi devono essere solidi, asciutti e perfettamente stagionati; esenti da grassi, polveri umidità di rigetto, salinità e tutto ciò che rende difficile una buona adesione. Per prevenire la formazione di muffe e di attacchi batterici, prima dell'applicazione del prodotto, è necessario trattare le superfici con PREVEN R50

In caso di ristrutturazioni, prima dell'applicazione è bene rimuovere eventuali rivestimenti sintetici e parti ammalorate, risanando con malta cementizia e fare stagionare prima dell'applicazione tutti i ritocchi effettuati. Eventualmente rasare la superficie con RASOCEM KR prima dell'applicazione. Prima di applicare TAORMINA SILOX i supporti devono essere trattati 24 ore prima e per tutta la superficie, con idoneo fissativo PRIMAR SILOX a base di resine acril-silossaniche, tramite rullo o pennello per una migliore lavorabilità, adesione e compattezza del rivestimento finale.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è in pasta pronto all'uso, già colorato da rimestare accuratamente prima dell'utilizzo, con trapano a basso numero di giri fino ad ottenere una pasta omogenea.

rev. 04 del 07.02.2022



Applicazione a rullo / pennello di una mano di fissativo Primar Silox per rivestimenti ai silossani



Applicazione di Tonacolor Silox con spatola metallica



metodo 1: finitura della superficie con fratazzo in plastica



Metodo 2: Finitura della superficie con filtro di spugna

APPLICAZIONE

L'applicazione viene eseguita, su supporti tirati a fine perfettamente planari. Applicare il prodotto tramite fratazzo inox nello spessore del granulo avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo, rifinirlo con fratazzo di plastica con movimenti atti a dare l'effetto desiderato.

CONSUMO

I consumi vengono influenzati dalla natura dei supporti e dal tipo di applicazione, quindi orientativamente oscillano tra:

granulometria fine (F) 1,850 – 2,200 Kg/mq. (11 - 13 mq con un fusto da 25 kg)
 granulometria media (M) 2,200 – 2,700 Kg/mq. (9 - 11 mq con un fusto da 25 kg)
 granulometria grossa (G) 2,700 – 3,500 Kg/mq. (8- 9 mq con un fusto da 25 kg)

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza	Pastoso
Granulometria	F Granulo massimo 0,8 mm M Granulo massimo 1,2 mm G Granulo massimo 1,8 mm GM Granulo massimo 1,5 mm

DATI APPLICATIVI

Preparazione	Pronto all'uso
Applicazione	Con fratazzo inox e di plastica
Brillantezza	Opaco
Essiccazione	Buona
Riempimento	Buono

PRESTAZIONI FINALI

Il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalla norma EN 15824:2009 e alla norma EN15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e EN15458 (resistenza alla crescita delle alghe) con le seguenti caratteristiche:

Permeabilità al vapore acqueo	EN	7783-2	V_3 (bassa permeabilità)
Assorbimento acqua	EN	1062-3	W_3 ($W=0,027 \text{ kg/m}^2\text{xh}^{0,5}$)
Aderenza	EN	1542	$\geq 0,3 \text{ MPa}$ (1,30 MPa)
Conduttività termica	EN	1745	$\lambda = 0,82 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (P=50%) $0,89 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (P=90%)
Resistenza alla crescita di muffe	EN	15457	0

AVVERTENZE

Applicare il prodotto a temperatura fra + 5°C e + 30°C.

Durante la manipolazione del prodotto proteggersi gli occhi e le mani con mascherine e indumenti idonei. Proteggere le parti da non rivestire.

Per una buona realizzazione del lavoro si raccomanda una continuità senza interruzione, in caso contrario devono essere previsti tagli e/o interruzioni; proseguire l'eventuale continuazione entro max 15 gg, possibilmente nelle stesse condizioni climatiche evitando così differenze di colore.

Si raccomanda che i supporti devono essere asciutti, omogenei e perfettamente stagionati, quindi anche qualsiasi eventuale ripristino effettuato con malta cementizia e bene che abbia effettuato la stagionatura completa; questo per evitare sfumature +/- evidenti e in alcuni casi in base al colore, anche alterazioni del colore stesso.

Non applicare su supporti gelati, o in fase di disgelo o con rischio di gelate.

Non applicare in presenza di vento o pioggia battente.

Non applicare su supporti surriscaldati.

Non è consigliabile applicare il prodotto su superfici con fenomeni di forte umidità o salinità; eventualmente effettuare prima il procedimento di deumidificazione con ALBUSIL ANTISALE o MALTA OSMOTICA e intonaco deumidificante IDROSTOP della Plastimur srl.

VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici interne ed esterne con finitura in pasta colorata ai silossani, traspirante, pronta all'uso, TONACOLOR SILOX della Plastimur s.r.l., costituita da sabbie selezionate, pigmenti inorganici, additivi specifici il tutto legato da resine acril silossaniche, applicata manualmente in una sola passata, previa passata di fissativo Primar silox, con spatola o fratazzo in acciaio inox nello spessore totale di mm 0,8 il tipo F, mm 1,2 il tipo M, mm 1,8 il tipo G, e successivamente rifinita con fratazzo di plastica agendo con movimenti circolari; con un consumo medio di: 1,850-2,200 Kg/mq per il tipo F; 2,200-2,700 Kg/mq per il tipo M; 2,700-3,000 Kg/mq per il tipo G.