



S.P. Rocciola Scrofani, Km 4,400 – 97015 Modica (Italy)
www.plastimur.it

RASOGRAUP
Dichiarazione di
Prestazione
N° CPR – 03/IT/4027

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DoP N°03/IT/4027- 4028

- 1) **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:** RASOGRAUP
- 2) **Usi previsti:** Malta cementizia tissotropica grigia o bianca di classe R3, idrofugata, fibrorinforzata a presa normale e a ritiro compensato, per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo e intonaco, da applicare in uno spessore compreso tra 2 mm a max 40 mm per mano.
- 3) **Fabbricante:** PLASTIMUR S.R.L. Modica (Italia) S.P. Rocciola Scrofani Km 4,400
www.plastimur.it
E-mail: info@plastimur.it
- 4) **Sistemi di VVCP:**
 - Sistema 2+ per Norma: EN 1504-3:2006
 - Sistema 2+ per Norma: EN 998-2:2016
 - Sistema 4 per Norma: EN 998-1:2016
- 5) **Norme armonizzate:**
 - Norma: EN 1504-3:2006
 - Norma: EN 998-1:2016
 - Norma: EN 998-2:2016

Organismi notificati:

L'ente notificato ISTITUTO GIORDANO, n°0082 PRD, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica.

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

6) Prestazioni dichiarate

Prestazioni dichiarate EN 1504-3		
Prova	Metodo di prova	Prestazione
Resistenza a compressione	UNI EN 12190	35 MPa Classe R3
Legame di aderenza per trazione diretta	UNI EN 1542	>2 MPa
Ritiro impediti/Espansione impediti	UNI EN 12617-4	< 2 MPa
Resistenza alla carbonatazione	UNI EN 13295	4,2 mm
Compatibilità termica 1/2/4	UNI EN 13687-1/2/4	2 MPa
Modulo elastico in compressione	UNI EN 13412	25,9 MPa
Coefficiente d'assorbimento	UNI EN 13057	S= 0,41 kg/(m ² x h ⁵)
Misurazione della resistenza allo slittamento	UNI EN 13036-4	80 Asciutto 63 Bagnato
Contenuto ioni cloruro	UNI EN 1015-17	0,04%
Reazione al fuoco	Dec.96/603/CE	Euroclasse A1
Sostanze pericolose		Vedi Scheda sicurezza

Prestazioni dichiarate in EN 998-1 ed EN 998-2		
Prova	Metodo di prova	Prestazione
Resistenza a compressione	EN 1015-11 EN 998-1 EN 1015-11 EN 998-2	CS IV (> 6,0 N/mm ²) M 30 34,4 MPa
Adesione trazione diretta	UNI EN 1015-2	1,8 MPa
Coefficiente d'assorbimento d'acqua capillare	UNI EN 1015-18	0,05 kg/(m ² x min0,5) W2
Permeabilità al vapore acqueo	UNI EN 1015-19	$\mu \leq 52$
Conducibilità termica vapore acqueo	UNI EN 1745	$\lambda_{10,dry,mat}$ 0,76 e 0,83
Contenuto ioni cloruro	UNI EN 1015-17	0,04%
Reazione al fuoco	Dec.96/603/CE	Euroclasse A1
Sostanze pericolose		Vedi Scheda sicurezza
Resistenza al taglio secondo Tab. 11.10.VIII NTC 2018		fvo medio = 0,30 N/mm ²

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Modica, 30/06/2026

Firmato dal Rappresentante Legale: *Fabio Moncada*

**2024****EN 1504-3 EN 998-1 EN 998-2**
RASOGRAUP

Malta PCC da riparazione per il restauro del calcestruzzo, consolidamento strutturale e conservazione o ripristino

Prestazioni dichiarate EN 1504-3		
Prova	Metodo di prova	Prestazione
Resistenza a compressione	UNI EN 12190	35 MPa Classe R3
Legame di aderenza per trazione diretta	UNI EN 1542	>2 MPa
Ritiro impediti/Espansione impediti	UNI EN 12617-4	< 2 MPa
Resistenza alla carbonatazione	UNI EN 13295	4,2 mm
Compatibilità termica 1/2/4	UNI EN 13687-1/2/4	2 MPa
Modulo elastico in compressione	UNI EN 13412	25,9 MPa
Coefficiente d'assorbimento	UNI EN 13057	S= 0,41 kg/(m ² x h ⁵)
Misurazione della resistenza allo slittamento	UNI EN 13036-4	80 Asciutto 63 Bagnato
Contenuto ioni cloruro	UNI EN 1015-17	0,04%
Reazione al fuoco	Dec.96/603/CE	Euroclasse A1
Sostanze pericolose		Ved Scheda sicurezza

Prestazioni dichiarate in EN 998-1 ed EN 998-2		
Prova	Metodo di prova	Prestazione
Resistenza a compressione	EN 1015-11 EN 998-1 EN 1015-11 EN 998-2	CS IV (> 6,0 N/mm ²) M 30 34.4 MPa
Adesione trazione diretta	UNI EN 1015-2	1,8 MPa
Coefficiente d'assorbimento d'acqua capillare	UNI EN 1015-18	0,05 kg/(m ² x min0,5) W2
Permeabilità al vapore acqueo	UNI EN 1015-19	μ ≤ 52
Conducibilità termica vapore acqueo	UNI EN 1745	λ_{10,dry,mat} 0,76 e 0,83
Contenuto ioni cloruro	UNI EN 1015-17	0,04%
Reazione al fuoco	Dec.96/603/CE	Euroclasse A1
Sostanze pericolose		Vedi Scheda sicurezza
Resistenza al taglio secondo Tab. 11.10.VIII NTC 2018		fvo medio = 0,30 N/mm ²

La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati, utilizzo di una lingua differente, prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura ed errori di stampa.